


# LÁMINAS GALVANIZADAS



LÁMINAS GALVANIZADAS								ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
CALIDADES MAS COMUNES		COMPOSICIÓN QUIMICA						PROPIEDADES MECÁNICAS				APLICACIONES MAS FRECUENTES		
ASTM	JIS G 3141	L	C	MN	P	S	SI	LÍMITE ELÁSTICO	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	% ALARGA	DUREZA			
A 366	SPCC	MIN						-	-	-	-	32	-	General comercial
		MAX	0.12	0.50	0.04	0.05		-	-	28Kg/mm2		39	-	
A 619	SPCD	MIN						-	-	-	-	34	-	Estampado profundo
		MAX	0.10	0.45	0.04	0.04		-	-	28Kg/mm2		41	-	
A 620	SPCE	MIN						-	-	-	-	36	-	Estampado extraprofundo
		MAX	0.08	0.40	0.03	0.03		-	-	28Kg/mm2		43	-	

DIMENSIONES Y PESOS DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADAS												
LÁMINAS GALVANIZADAS	ESPESOR		M2	10X 2.0M	1.0 X 3.0 M	1.0 X 6.0 M	ESPESOR		M2	1.2 X 1.0 M	1.20 x 2.44 M	1.22 X 2.44 M 4' x 8'
	CALIBRE	MILIMETRO	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	CALIBRE	MILIMETRO	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
		31.00	0.27	2.27	4.55	6.82	13.65	31.00	0.27	2.27	2.73	6.66
	30.00	0.30	2.51	5.02	7.53	15.06	30.00	0.30	2.51	3.01	7.35	7.47
	29.00	0.34	2.87	5.74	8.61	17.22	29.00	0.34	2.87	3.44	8.40	8.54
	28.00	0.35	2.93	5.86	8.79	17.58	28.00	0.35	2.93	3.52	8.58	8.72
	27.00	0.42	3.49	6.98	10.47	20.95	27.00	0.42	3.49	4.19	10.22	10.39
	26.00	0.45	3.71	7.43	11.14	22.29	26.00	0.45	3.71	4.46	10.88	11.06
	25.00	0.53	4.38	8.77	13.15	26.30	25.00	0.53	4.38	5.26	12.84	13.05
	24.00	0.60	4.89	9.79	14.68	29.37	24.00	0.60	4.89	5.87	14.33	14.57
	23.00	0.68	5.57	11.14	16.72	33.43	23.00	0.68	5.57	6.69	16.32	16.59
	22.00	0.70	5.71	11.43	17.14	34.29	22.00	0.70	5.71	6.86	16.73	17.01
	21.00	0.88	7.15	14.30	21.46	42.91	21.00	0.88	7.15	8.58	20.94	21.29
	20.00	0.90	7.28	14.57	21.85	43.71	20.00	0.90	7.28	8.74	21.33	21.59
	19.00	1.06	8.60	17.19	25.79	51.58	19.00	1.06	8.60	10.32	25.17	25.59
	18.00	1.20	9.69	19.39	29.08	58.17	18.00	1.20	9.69	11.63	28.39	28.86
	17.00	1.37	11.04	22.09	33.13	66.27	17.00	1.37	11.04	13.25	32.34	32.88
	16.00	1.50	12.05	24.10	36.15	72.30	16.00	1.50	12.05	14.46	35.28	35.87
	15.00	1.71	13.73	27.46	41.19	82.37	15.00	1.71	13.73	16.47	40.20	40.87
	14.00	1.90	15.19	30.38	45.57	91.14	14.00	1.90	15.19	18.23	44.48	45.22
	13.00	2.28	18.21	36.42	54.64	109.27	13.00	2.28	18.21	21.85	53.32	54.21
	12.00	2.50	19.90	39.79	59.69	119.37	12.00	2.50	19.90	23.87	58.25	59.22
	11.00	3.00	23.75	47.49	71.24	142.47	11.00	3.00	23.75	28.49	69.53	70.68

## FORMATOS DE LÁMINAS MÁS COMERCIALES EN COLOMBIA

